

Технические данные

УФ-Активатор LF

Описание изделия:

С помощью УФ-активатора LF клей серии В-682 может отвердевать также и там, где это невозможно сделать с помощью УФ-излучения, например, если это цветное стекло, шелкография, триплекс, соединения металл/металл.

Наносить тонким слоем!



Рекомендации по использованию:

Активатор наносится на склеиваемый элемент тонким слоем.

Так как УФ-активатор не содержит растворителей, нет необходимости в работе фена.

Клей В-682 наносится на склеиваемую поверхность. Части соединить между собой, в течение 30 секунд установить и зафиксировать до прочности, необходимой для дальнейшей работы. Это достигается примерно через 5 минут. Конечная прочность достигается по истечении 24 часов.

При неиспользовании плотно закрыть пузырек.

Свойства:

Цвет	коричневый
Вязкость	прибл. 25 мПа
Консистенция	жидкий
Слой клея	0,05 - 0,3 мм
Хранение	Оригинальная упаковка, хранить в холодном, сухом и темном месте (без попадания УФ света) Срок хранения - 6 месяцев

Фасовка:

Активатор	100 мл	BO 52 093 66
	9мл	BO 52 093 65